BOLETIM TÉCNICO
Produto: Thinner 537

Revisão nº: 01
Emitido em: 08/26

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Thinner 537

Código Interno de Identificação do Produto: 79

Nome da Empresa: PDG CIA DAS CORES E DOMISSANITARIOS Ltda.

Endereço: Rua Jacaré 500 – Parque Industrial de Betim – CEP 32631-044–Betim-MG

Telefone da Empresa: (31) 99131-8319

E-mail: pdg@querosenejacare.com

Atendimento ao Consumidor: (31) 99131-8319 Horário Comercial

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, recomendado para diluição de primers e esmaltes sintéticos e nitrocelulose industriais e automotivos. Excelente para acabamentos, com poder de dissolvência, alastramento e retenção do brilho.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, Álcoois e Ésteres.

Tempo de Armazenagem: 2 anos após a data de fabricação.

Manuseio:

Proteção Respiratória: Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

Proteção das Mãos: Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

Proteção da Pele: Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

Medidas de Higiene: Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

Cuidados com a Saúde: Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de Uso: Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.

	Padrão (25° C)	**Método**
Peso Específico a 20°C	0,839 ± 0,003 g/m³	ASTM
Índice de Refração a 25°C	1,420 ± 0,003 n25	ASTM
Cor	Incolor	---
Resistividade	Infinito (mho)	ASTM
Destilação	Ponto Inicial: 78°C	ASTM
	50%: 109 °C	
	Ponto Final: 112°C	

5. OBSERVAÇÕES

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

Código	Descrição do Produto
60	Thinner 516
79	Thinner 537
62	Thinner 507 PU POLIESTER
71	Vaselina Líquida
65	Solv AR
84	Solv QE
225	Querosene Aerossol
257	Álcool Aerossol
244	Solv QE Sem Cheiro